

TEHNIČKI PODACI O IZOLACIJSKOM STAKLU REFLEX

 **RX PHONE – zvučna zaštita**



Vrsta	Sastav (izvana-unutra)	Ug - nazivna vrijednost EN 673	Svjetlosno-tehničke i fizikalne nazivne vrijednosti zračenja EN 410					Nazivne vrijednosti zvučne zaštite EN ISO 717-1			SC (g EN410/0,87)	Debljina	Težina
			g-vrijednost	Propusnost svjetlosti	Indeks reprodukcije boje	Refleksija svjetlosti prema van	Apsorpcija energije	R _w	C	C _b			
	mm	W/m ² K	%	%	%	%	%	dB	dB	dB	%	mm	kg/m ²
RX PHONE 36/26 1,1	6/16/4	1,1	63	81	98	12	17	36	-2	-5	72	26	25
RX PHONE 37/28 1,1	8/16/4	1,1	62	81	97	13	19	37	-2	-5	71	28	30
RX PHONE 37/32 1,1	8/18/6	1,1	62	81	97	13	20	37	-2	-6	71	32	45
RX PHONE 38/30 1,1	10/16/4	1,1	60	81	97	12	23	38	-2	-6	69	30	35
RX PHONE 39/34 1,1	10/20/4	1,1	60	81	97	12	23	39	-2	-6	69	34	35
RX PHONE 40/32 1,1	10/16/6	1,1	60	80	96	12	24	40	-1	-5	69	32	40
RX PHONE 41/31 1,1	6/16/9SC	1,1	62	81	97	12	22	41	-2	-6	72	31	35
RX PHONE 42/33 1,1	8/16/9SC	1,1	61	80	97	12	23	42	-3	-8	70	33	40
RX PHONE 43/37 1,1	8/16/13SC	1,1	61	79	96	12	25	43	-2	-6	70	37	50
RX PHONE 45/35 1,1	10/16/9SC	1,1	60	80	96	12	27	45	-2	-6	69	35	45
RX PHONE 46/39 1,1	10/16/13SC	1,1	60	79	95	12	29	46	-2	-6	58	39	55
RX PHONE 49/38 1,1	9SC/16/13SC	1,1	58	79	96	12	30	49	-3	-8	67	38	50
RX PHONE 50/42 1,1	9SC/20/13SC	1,1	58	79	96	12	30	50	-2	-8	67	42	55
RX PHONE 51/46 1,1	17SC/16/13SC	1,1	55	78	94	12	36	51	-1	-5	63	46	70
RX PHONE 36/38 0,7	6/12/4/12/4	0,7	52	74	97	16	23	36	-2	-6	60	38	35
RX PHONE 37/40 0,7	8/12/4/12/4	0,7	51	73	96	16	26	37	-1	-6	59	40	40
RX PHONE 39/42 0,7	8/12/4/12/6	0,7	51	73	96	16	26	39	-2	-5	59	42	45
RX PHONE 39/45 0,7	6/12/6/12/44.2	0,7	51	73	96	16	28	39	-1	-6	59	45	50
RX PHONE 40/49 0,7	6/12/6/12/66.2	0,7	51	72	95	16	29	40	-1	-4	59	49	60
RX PHONE 41/43 0,7	9SC/12/4/12/6	0,7	49	73	96	16	32	41	-2	-6	56	43	45
RX PHONE 41/45 0,7	6/12/6/12/9SC	0,7	51	73	96	16	28	41	-2	-7	59	45	50
RX PHONE 42/45 0,7	9SC/12/4/12/8	0,7	49	72	96	16	33	42	-2	-6	56	45	50
RX PHONE 43/46 0,7	9SC/12/5/12/8	0,7	49	72	96	15	33	43	-3	-7	56	46	53
RX PHONE 44/46 0,7	9SC/12/4/12/9SC	0,7	49	72	96	16	33	44	-2	-8	56	46	50
RX PHONE 45/51 0,7	13SC/12/4/12/10	0,7	48	71	94	15	38	45	-1	-5	55	51	65
RX PHONE 48/52 0,7	9SC/12/6/12/13SC	0,7	49	71	95	15	36	48	-2	-7	56	52	65
RX PHONE 36/42 0,6	6/14/4/14/4	0,6	52	74	97	16	23	36	-2	-6	60	42	35
RX PHONE 39/50 0,6	33.2/16/4/16/33.2	0,6	50	73	97	16	30	39	-2	-7	57	50	40
RX PHONE 39/51 0,6	6/16/4/16/44.2	0,6	52	73	96	16	27	39	-2	-7	59	51	45
RX PHONE 40/50 0,6	10/14/6/14/6	0,6	50	72	95	15	31	40	-2	-7	57	50	55
RX PHONE 41/53 0,6	55.2/16/4/16/6	0,6	48	72	96	15	34	41	-1	-5	55	53	50
RX PHONE 42/49 0,6	4/16/4/16/9SC	0,6	53	73	96	16	24	42	-2	-7	60	49	40
RX PHONE 43/47 0,6	9SC/14/4/14/6	0,6	49	73	96	16	32	43	-2	-7	56	47	45
RX PHONE 45/57 0,6	8/16/6/16/11SC	0,6	51	72	95	15	30	45	-1	-5	58	57	60
RX PHONE 46/55 0,6	13SC/14/6/14/8	0,6	47	71	94	15	38	46	-2	-6	54	55	65
RX PHONE 48/57 0,6	10/14/6/16/11SC	0,6	49	71	95	15	34	48	-1	-5	57	57	65
RX PHONE 49/59 0,6	10/16/6/16/11SC	0,6	49	71	95	15	34	49	-1	-4	57	59	65
RX PHONE 51/58 0,6	13SC/14/6/14/11SC	0,6	47	71	94	15	39	51	-2	-6	54	58	70
RX PHONE 38/38 0,5 C	6/12/4/12.4	0,5	52	74	97	16	23	38	-2	-6	60	38	35
RX PHONE 39/42 0,5 C	8/12/4/12/6	0,5	51	73	96	16	26	39	-1	-5	59	42	45
RX PHONE 42/45 0,5 C	8/12/4/12/9SC	0,5	51	72	96	16	29	42	-2	-7	59	45	50
RX PHONE 42/43 0,5 C	9SC/12/4/12/6	0,5	49	73	96	16	32	42	-2	-7	56	43	45
RX PHONE 48/50 0,5 C	9SC/12/6/12/11SC	0,5	49	72	95	15	35	48	-3	-8	56	50	60

: Low-e; C-kripton; SC – zvučno zaštitna folija

Naručitelj naših proizvoda sam je odgovoran za ispravno dimenzioniranje debljine naručenog stakla u skladu s važećim tehničkim propisima. dane nazivne vrijednosti odnose se na uvjete testiranja i područje primjene pojedinih standarda. Odstupanje od vertikalne ugradnje uzrokuje promjenu vrijednosti.